



CRS

Система
Качественного
Ремонта
Автомобиля

CAR
REFINISH
SYSTEM

CRS 2K Акриловая ГРУНТОВКА 4+1

2K Акриловая грунтовка CRS Filler 4+1 применяется для выравнивания дефектов поверхности при ремонтной окраске кузова автомобиля. Позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины без образования потёков. Обладает антикоррозионными свойствами. Грунтовку наносят на зашпатлёванную поверхность, отшлифованное старое покрытие.

Соотношение:

Грунтовка:отвердитель в соотношении 4:1 по объёму или по массе 100гр:(14,5-16) гр.

Применение:

Перед применением перемешать, ввести 25 % CRS отвердитель для акриловой грунтовки, вновь перемешать. Затем продукт необходимо разбавить до рабочей вязкости CRS разбавителем для акриловой грунтовки от 10 до 20 %, тщательно перемешать и отфильтровать.

Жизнеспособность:

Грунтовку необходимо использовать в течение одного часа после смешивания с отвердителем.

Нанесение:

Краскораспылителем в 1-3 слоя, выдержка между слоями 10-15 минут. Расход на однослойное покрытие — 100-160 г/м²

Меры безопасности:

Беречь от огня! При применении обеспечить вентиляцию и обязательно использовать средства защиты кожи, органов дыхания и зрения.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре. Объём 0,8 L



Обезжирить



100 частей — грунтовка
25 частей — отвердитель



20-30 сек (20°C)
разбавитель
10-20%



Выдержка
10-15 минут
20°C



1,6-2,0 мм
2,0-4,0 бар



Сушка
60°C — 20 мин
20°C — 4 часа
ИК-сушка — 15 мин.

Перед нанесением последующих покрытий грунтовка шлифуется наждачной бумагой P240-400 «по-сухому», P600-1000 — «по-мокрому».

Производство: АО «Волжские Краски»
Реализация и техническая поддержка:
Россия, 150044, г. Ярославль
ул. Полушкина роща, 16
тел./факс (4852) 58-75-74, 58-76-54
www.volgacoatings.ru

