

## *CRS 2K акриловая грунтовка 4+1HS*

**Цвет:** серая

**Назначение**

CRS 2K Акриловая грунтовка 4+1HS применяется для ремонта лакокрасочного покрытия автомобилей, а также для окраски кузовных запасных частей.

**Подготовка**

Стальные, алюминиевые, оцинкованные детали должны быть загрунтованы катафорезной, или фосфатирующей грунтовкой. Бамперы и детали из пластика должны быть загрунтованы CRS 1K Адгезионной грунтовкой по пластику (ТУ 20.30.12-061-63146727-2017).

Перед применением убедиться, что грунтовка, отвердитель и разбавитель имеют температуру одинаковую с температурой окрасочного помещения и окрашиваемого изделия.

**Отвердитель:** CRS Отвердитель для 2K акриловой грунтовки 4+1 (ТУ 2332-044-63146727-2016)

**Соотношение с отвердителем:** 4 : 1 по объему, или 6 : 1 по весу.

**Разбавление:** CRS Разбавитель для 2K акриловой грунтовки 4+1 ТУ 2319-045-63146727-2016 или Растворитель Р-12 ГОСТ 7827-74 от 5 до 15%.

**Рабочая вязкость:** 20 – 30 с.

**Окраска:** пневмораспылением в один – два слоя, межслойная сушка 5 – 10 мин.

**Рекомендуемая толщина покрытия:** 40 – 80 мкм.

**Сушка до шлифования:** 4 часа при  $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ .

**Шлифование.** Сухое: механическое Р360 – Р400, ручное Р600 – Р800.

С водой Р600 – Р800.

**Состав:** Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки.

Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Расход грунтовки на однослойное покрытие – 80 – 140 г/м<sup>2</sup> .

ТУ 2313-043-63146727-2016

Объем 0,8л.

**Пожароопасно.**

**Для профессионального применения.** Работать в условиях вентиляции воздуха, использовать спецодежду, средства защиты кожи, органов дыхания и зрения.