



CRS

Система
Качественного
Ремонта
Автомобиля

CAR
REFINISH
SYSTEM

CRS 1K Акриловая финишная быстросохнущая грунтовка CRS 1K Fast Drying Filler

CRS 1K Акриловая финишная быстросохнущая грунтовка предназначена для ремонтной окраски автомобилей, позволяет закрывать мелкие механические дефекты окрашиваемой поверхности, в том числе на зашпатлеванных участках. При рекомендованной толщине слоя до 120 мкм покрытие готово к шлифованию после 4 часов естественной сушки при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$.

Смешивание и разбавление:
Перемешать, разбавить до рабочей вязкости 23 – 28 с при температуре $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм **Универсальным разбавителем для CRS 1K Акриловых грунтовок** от 30 до 50% по массе, или от 60 до 80% по объему, тщательно перемешать и профильтровать.

Нанесение:
Краскораспылителем в 1-2 слоя, выдержка между слоями 7 – 10 минут.

Сушка до шлифовки: 4 часа при температуре 20°C .
Шлифование: без применения воды, шлифматериалом сначала Р240, затем Р400.

Состав
Акриловый термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, добавки, растворители.

Расход грунтовки на однослойное покрытие:
80 – 120 г/м.

Масса нетто 1 кг

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре



Подготовка поверхности:
Поверхность перед нанесением эмали CRS Base Coat должна быть чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.



23-28 сек $(20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$
разбавитель
30-50% по массе



Выдержка
7-10 минут
 20°C



1,4 мм
2,0-4,0 бар



Сушка при 20°C
4 часа

Производство: АО "Волжские Краски"
Реализация и техническая поддержка:
Россия, 150044, г. Ярославль
ул. Полушкина роща, 16
тел./факс (4852) 58-75-74, 58-76-54
www.volgacoatings.ru

