



CRS

Система
Качественного
Ремонта
Автомобиля

CAR
REFINISH
SYSTEM

Авторемонтная 2К акриловая эмаль AK-1114 CRS 2K Acrylic Coat

Предназначается для профессионального ремонта и окраски кузовов легковых автомобилей, автобусов и другой транспортной техники, а также поверхностей из алюминия, пластика и АБС-пластика.

Авторемонтная 2К акриловая эмаль AK-1114 представляет собой двухкомпонентный материал на основе композиции связующих акриловой смолы и отвердителя. Отличительными свойствами данной эмали являются:

- высокая эластичность готового покрытия;
- хорошая механическая прочность и атмосферостойкость;
- высокий глянец;
- стойкость к воде и бензину.

Ассортимент AK-1114 включает в себя более 100 расцветок. По заявке потребителя есть возможность воспроизводства любого цвета, в том числе по цветовому каталогу RAL.

Расход материала:

70-100 г/м² на однослойное покрытие.

Смешивание и разбавление (по массе):

Эмаль:отвердитель:разбавитель — 100:25:15-25

Жизнеспособность готовой смеси эмали с отвердителем — 6 часов.

Условия хранения:

В закрытой оригинальной упаковке при температуре от 0°C до +40°C

Гарантийный срок хранения: 24 месяца с даты изготовления в не вскрытой таре.

Масса нетто - 0,85 кг

Производство: АО "Волжские Краски"

Реализация и техническая поддержка:

Россия, 150044, г. Ярославль

ул. Полушкина роща, 16

тел./факс (4852) 58-75-74, 58-76-54

www.volgacoatings.ru



Подготовка поверхности:

Поверхность обезжирить, промыть **CRS разбавителем для акриловых эмалей**, загрунтовать. При нанесении на старое покрытие оно должно быть отшлифовано, промыто разбавителем и тщательно высушено.

Условия нанесения:

Относительная влажность воздуха не более 75%.



100 частей — грунтовка
25 частей — отвердитель



Перед применением эмаль **CRS 2K Acrylic Coat** тщательно перемешать. Наносить тонкими равномерными слоями.



Вязкость при нанесении:

15-18 сек (+20° C, ВЗ-4)



Число слоёв:

2 слоя



Выдержка:

5-10 минут между слоями при +20°C,

10 минут перед сушкой

Толщина покрытия:

38-45 мкм/ 2 слоя



Сушка:

При температуре

+80°C — 30 минут

+20°C — 24 часа.

